



EURO
■ CLASSIC

FICHE TECHNIQUE

**Nom du produit: ARGENT JANTES
A R 930**

Caractéristiques du produit:

Finition brillante

*Résistance élevée aux produits chimiques
projections de gravillons et sel de déneigement.*

Résistance aux lavages.

A base de résines combinées synthétiques et nitro.

Gaz propulseur sans CFC.

Produit exempt de métaux lourds (Plomb, Cadmium,...)

Temps de séchage:

Hors poussière: après 10 à 15 minutes

Manipulable: après 2 à 3 heures

Sec à coeur: après 12 heures.

Recouvrable: Avec le même produit sans limite de temps.

Ne pas recouvrir avec des peintures ou vernis synthétiques

Risques de décollement du film de peinture.

Application: 2 couches croisées à une distance de 25cm.

Épaisseur de film pour 2 couches environ 50 à 60 microns.

Centaure SA 6, rue Luigi Galvani 92160 ANTONY

Tél: 01.55.59.15.30 / Fax: 01.55.59.15.31