



FICHE TECHNIQUE

MASTIC POLYESTER TECPOLY

DEFINITION

Est un mastic polyester multifonction et léger pour la réparation de tous types de carrosseries.

Son avantage en face des mastics conventionnels est sa parfaite adhérence sur les tôles galvanisées, électro zinguées, ainsi que sur aluminium.

Cette bonne adhérence sur surfaces difficiles est obtenue sans pour autant perdre les qualités et les propriétés d'un bon mastic, facilité d'application, séchage rapide et surtout un ponçage facile qui permet d'initier le ponçage avec papier abrasif P120.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Nature:	Polyester insaturé
Couleur:	Blanc et beige
Poids spécifique:	1,2 kg/l à 20°C
COV:	25 g/l Mélange d'Application

PRODUITS AUXILIAIRES




Durcisseur PBO

SURFACES SUR LESQUELLES IL PEUT ÊTRE APPLIQUE

Il peut s'appliquer sur les tôles en acier, l'aluminium, le galvanisé et le polyester.
Au cas où il y aurait besoin d'une protection maximale appliquer sur une impression époxy.
Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques et Wash Primers.

PREPARATION DE LA SURFACE

- 1 - Identifier la surface.
- 2 - Procédé :

PROCÉDÉ		Acier	Aluminium	Galvanisé	Polyester UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	Dégraissant	√	√	√	√

CENTAURE SA

6, rue Luigi Galvani - 92 160 ANTONY

Tel. : (33) 01 55 59 15 30 - Fax : (33) 01 55 59 15 31 - Email : contact@centauregroup.com

Version: 121212 P:1/2



FICHE TECHNIQUE

MASTIC POLYESTER TECPOLY

1 - APPLICATION

2 - PONÇAGE

1 - APPLICATION				2 - PONÇAGE							
	POIDS 					ORBITE 					
10°C	100:2-3	7'	30'	TEMPS	INITIAL	7 – 5 mm	P120	P100			
20°C				5'				25'	DISTANCE	80 cm	P180
30°C				4'				15'	TMAX.	80°C	FINAL

OBSERVATIONS

Éviter un excès de durcisseur. Mélanger parfaitement.
Doit être isolé avant l'application de la peinture de finition.
A des températures inférieures à +5°C les mastics polyester ne durcissent pas.

ENTRETIEN DE L'EQUIPEMENT

Nettoyer les couteaux avec un solvant de nettoyage avant le durcissement du produit.

SECURITE

Consulter l'étiquette du produit. Pour plus d'information consulter les fiches de sécurité. Respecter les directives de sécurité et d'hygiène au travail tel que l'élimination des résidus.

STOCKAGE

Conserver dans un endroit frais et bien ventilé en évitant l'exposition directe à la lumière solaire.
Conserver entre +5°C et +30°C

GARANTIE

Dans l'emballage d'origine sans ouvrir, un an à partir de sa date de fabrication.

CENTAURE SA

6, rue Luigi Galvani - 92 160 ANTONY

Tel. : (33) 01 55 59 15 30 – Fax : (33) 01 55 59 15 31 - Email : contact@centauregroup.com

Version: 121212 P:2/2